

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A nyilatkozatot kiadta: EB Hungary Invest Kft.

Cím: 1107 Budapest, Fogadó utca 4.

Tel.: +361/220-6149

Email: ebhinvest@ebhinvest.hu

Honlap: <https://ebhinvest.hu/>

A gyártás helye: Ázsia

A gyártás időpontja: 2023

A termék megnevezése: film bevonatos multifunkciós rétegelt lemez

A termék rendeltetési célja (tervezett felhasználási területe): A filmbevonatos rétegelt lemezek kitűnő tulajdonságaik miatt, úgy, mint súly/mechanikai tulajdonságok aránya, időjárással szembeni ellenállás, feldolgozhatóság... - előszeretettel alkalmazottak az építőiparban, járműiparban, asztalosiparban, illetve egyéb ipari, közületi és privát területeken padlóképzési feladatokra (járműfelépítmény, dobogó, színpad, lépcső stb.).

Különleges használati feltételek: vágható-szabható, fröccsenő-vízálló

Harmonizált szabványok, amelyeknek a termék, a gyártó által lefolytatott vizsgálat alapján, igazoltan megfelel: EN 322: 1993, EN 314-2: 1993, EN 310:1993, EN 323: 1993

A nyilatkozat érvényességi ideje: Jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Jelen felhasználói tájékoztatót az EB Hungary Invest Kft. a gyártótól kapott információk alapján állította össze.

Budapest, 2023.10.24.

EB Hungary Invest Kft.

1107 Budapest, Fogadó u. 4.

Adószám: 13240567-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-725294

Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf.: 80.

Erdei Zoltán József

ügyvezető

Technikai adatlap

Vágható zsaluhéj rétegeltlemez

-STD-

Termék		Fimbevonatos multifunkciós rétegelt lemez		Mag		Fogazott illesztés	
Filmbevonat		Fekete film		Film Grammsúly		220g/m²	
Méret		1250x2500x21 mm		Ragasztó		WBP Melamine	
No.	Alapvető jellemzők		Egység	Szabvány	Érték		Eredmény
1	Nedvességtartalom		%	EN 322	12.9		megfelel
2	Átlagos vastagsági tűrés		mm	±0.5	≤±0.5		megfelel
3	Kötési szilárdság	Egyszeri vizsgálat	Mpa	EN 314	Max.	1.59	megfelel
		Kötés erősség értéke			Min.	0.87	megfelel
		Átlagos fa hiba	%	/	75		megfelel
4	Hajlító szilárdság	Hosszanti irányú	Mpa	EN 310	49.6		megfelel
		Keresztirányú			36.4		
5	Rugalmassági Modulus	Hosszanti irányú	Mpa		6050		megfelel
		Keresztirányú			4850		
6	Sűrűség		kg/cbm	EN 323	580		megfelel
7	Élettartam		4 alkalommal újra használható, a felhasználástól függően (megfelelő tisztítás és tárolás mellett)				